

長期展張・塗布型 BD タイプ 農業 PO フィルム

スーパソーラー BD[®]

PAT.P



スーパソーラー BD の特長 (ポイント)

① 「スーパソーラー BD」は長期耐久性を備えた 4～5 年は安心してお使いいただける塗布型農 PO フィルムです。

② 安定性に優れた防曇剤で塗布しており、防滴効果の持続性が高いフィルムです。

③ 熱放射の抑制力があり、赤外線の吸収能力も高いので保温効果も高いレベルを誇ります。
※(ハウス形状により保温性が十分に発揮されないこともあります。)

④ 太陽光の紫外域から可視域、近赤外域を良く透過し、90%以上 (散光率 15%) の透過量でハウス内も明るく作物の生育に最適です。
又、汚れにくく、光透過量の経年変化もきわめて少ないのが特長です。



塗布型 BD タイプとは？

BD「微粒子デポジット」という当社独自の技術でフィルムの内側に防滴剤を事前塗布しています。

又、防滴効果の持続性が高く、多少のこすれ等による**防滴不良を自己修復する**他社に無い機能を備えています。

※こすれの程度によって自己修復が完全に行われない場合があります。

スーパソーラー BD の規格

厚み (mm)	規 格	形 態
0.15	135・150・185・200・230・270・300	mカット加工
	330・360・430・460・500・540・570	
	600・630・670・700・720・760・800	

規格表以上の幅広も中接加工にて対応致します。又、規格外の特製品については別途ご相談ください。

スーパソーラー BD (塗布品) に関するご注意

- フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き両サイド方向にフィルムを固定して下さい。
- PO 系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸びバタつきます。その際は増締めを行って下さい。
- 硫黄はフィルムの劣化を促進させますので、硫黄燐蒸や硫黄系薬剤の使用は避けて下さい。
- フィルム内側の防曇処理面を強くこすらないで下さい。展張時の引きずりには十分注意して下さい。
- ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- 使用時に同種フィルム以外 (塩ビフィルム製品など) と密着させて (重ねて) 使用することは避けてください。
- 保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
- この製品は絞機を使用されますと性能が低下することがあります。
- フィルム展張後すぐにハウスを密閉し、防滴させることにより本製品の防滴効果を最大限に活かすことができます。
- 使用後のフィルムの焼却を禁止されております。適切な処理に努めて戴くようお願いいたします。



みかど化工株式会社